



Parquet na poddaszu stan ilościowy w roku 2014 oraz propozycja przywrócenia parkietu

Parquet klepkowy w pomieszczeniach : nr 2.9, 2.10, 2.11, 1.8 = 93,3 m2
Po wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu wylewki betonowej i wylewki samopoziomującej, zdemonstowane klepki przykleić do podłoża - po uprzednim wyrównaniu spódów i oczyszczeniu krawędzi. Braki parkietu uzupełnić nowymi klepkami. Po ocyklinowaniu parkiety lakierować lakierem przywracającym naturalną barwę drewna, nie stosować lakieru wodorozcieńczalnego.
Szczegółowe postępowanie nr 58

Obiekt:	Kraków, " Kossakówka" Plac Kossaka 4		Data: I 2022
Temat:	Program konserwacji stolarki elewacyjnej	Podpis:	
Przedmiot:		Kleпки parkietowe	
Program restauracji na poziomie poddasza			
Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 164/94		Nr rysunku: 58a